



Varillas de Aporte TIG para Soldar Aluminio con Silicio

Lincoln ER4043

Conforme con: AWS A5.10-92
ASME SFA-5.10

Para la soldadura de aleaciones de aluminio al silicio en diversas aleaciones soldables de aluminio fundido y forjado.

Composición Química en Porcentaje %:

Si:	Fe:	Cu:	Mn:	Mg:	Zn:	Ti:	Be:	Al:	Otros Elementos:
4,5 a 6,0	0,8	0,30	0,05	0,05	0,10	0,20	0,0008	Balance	0,15

Los valores simples son máximos.